

防炎性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 AT-24-235 号

平成24年10月11日

日本フイสบ株式会社 殿

公益財団法人日本防炎協会
理事長 澤井 安

平成24年10月2日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は
下記及び別紙「防炎性能試験結果明細書2」のとおりです。

記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング ^g	温水浸漬
適合(イ)		適合	適合	適合	---

試験番号	A1120210
------	----------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	FR-ONE HELIO
素材・混用率	難燃ポリエステル 100%		
組織	変り織	質量	201g/m ²
番手	疋	密度	疋
	75D		84.25/cm
	ヨ		ヨ
	20		32.28/cm
備考			

防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-24-235

洗たく等の種類		洗 たく な し							
	測定項目	残炎時間	残じん時間	炭化面積		炭化長		測定項目	接炎回数
	適合基準 試験No.	3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下		適合基準 試験No.		20 cm以下	適合基準 試験No.
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	4	
	2	0	0	5	2	---	2	4	
	3	0	0	6	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	5			4	4	
	2	0	0	5			5	4	
洗たく等の種類		水 洗 い 洗 たく							
	測定項目	残炎時間	残じん時間	炭化面積		炭化長		測定項目	接炎回数
	適合基準 試験No.	3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下		適合基準 試験No.		20 cm以下	適合基準 試験No.
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	4	
	2	0	0	5	2	---	2	4	
	3	0	0	6	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	5			4	4	
	2	0	0	5			5	4	
洗たく等の種類		ドライクリーニング							
	測定項目	残炎時間	残じん時間	炭化面積		炭化長		測定項目	接炎回数
	適合基準 試験No.	3秒以下	5秒以下	30 cm ² 以下		適合基準 試験No.		20 cm以下	適合基準 試験No.
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	4	
	2	0	0	5	2	---	2	4	
	3	0	0	5	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	4			4	4	
	2	0	0	5			5	4	

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-24-235 号
平成 24 年 10 月 11 日

日本フイスバ株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会
理事長 澤井 安 勇



平成 24 年 10 月 11 日 付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 登録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類 : カーテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
FR-ONE HELIO	初回	A1120210	平成27年10月10日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。