

# 防災性能試験結果明細書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事中シート〕

日防試第 AT-26-252 号  
平成26年9月25日

日本フイสบ株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 新井 雄



平成26年9月16日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は  
下記及び別紙「防災性能試験結果明細書2」のとおりです。

### 記

適合区分	洗たく等種類別の試験結果	洗たくなし	水洗い洗たく	ドライクリーニング	温水浸漬
適合(イ)		適合	適合	適合	---

試験番号	A1140212
------	----------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	VALERIA/VALONA/VERENA
素材・混用率	難燃ポリエステル 100%		
組織	ジャカード織	質量	150g/m <sup>2</sup>
番手	タテ 75D	密度	タテ 71.74/cm
	ヨコ 176D		ヨコ 33.86/cm
備考			

# 防災性能試験結果明細書 2

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、  
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-26-252


洗たく等の種類		洗たくなし						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	3秒以下	5秒以下	30 cm <sup>2</sup> 以下		20 cm以下		3回以上	
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	4
	2	0	0	5	2	---	2	4
	3	0	0	6	3	---	3	4
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	4			4	4
	2	0	0	4			5	4
洗たく等の種類		水洗い洗たく						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	3秒以下	5秒以下	30 cm <sup>2</sup> 以下		20 cm以下		3回以上	
1分 加熱	1	0	0	4	1	---	1	4
	2	0	0	4	2	---	2	4
	3	0	0	5	3	---	3	4
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	4			4	4
	2	0	0	4			5	4
洗たく等の種類		ドライクリーニング						
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間	残じん時間	炭化面積	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数	
	3秒以下	5秒以下	30 cm <sup>2</sup> 以下		20 cm以下		3回以上	
1分 加熱	1	0	0	4	1	---	1	4
	2	0	0	5	2	---	2	4
	3	0	0	5	3	---	3	4
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	4			4	4
	2	0	0	4			5	4

# 防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-26-252 号  
平成 26 年 9 月 25 日

日本フイสบ株式会社 殿

公益財団法人日本防災協会  
理事長 新井 雄 治



平成 26 年 9 月 25 日 付で受けました下記の防災物品等の  
試験番号を 登録 しましたのでご通知します。

## 記

防災物品等の種類：カーテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
VALERIA/VALONA /VERENA	初 回	A 1 1 4 0 2 1 2	平成 29 年 9 月 24 日
		以 下 余 白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。  
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。  
3 用紙が不足の時は別紙を付す。