

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 本11-150-1 号
平成23年5月13日

日本フイสบア株式会社 殿

財団法人日本防災協会
理事長 澤井 安



平成23年5月12日付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 再登録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類:カーテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
FR-ONE WEB	再登録	AT080130	平成26年7月6日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。

防災性能試験番号登録済通知書

日防試第 AT-20-187 号
平成20年7月7日

日本フイสบア株式会社 殿

財団法人日本防災協会
理事長 澤井 安



平成20年7月7日付で受けました下記の防災物品等の
試験番号を 登録 しましたのでご通知します。

記

防災物品等の種類：カーテン

商品名又は銘柄	登録の区分	試験番号	登録有効期限
FR-ONE WEB	初回	AT080130	平成23年7月6日
		以下余白	

- 注 1 防災物品等の種類(A, B, C...)ごとに別様とする。
2 試験番号は登録時の試験番号を示す。
3 用紙が不足の時は別紙を付す。

日本フイスバ株式会社 殿

財団法人 日本防災協会
技術部長

防災性能品質レベルに関する連絡（ご注意）

このたび、貴社より防災性能試験をご依頼いただきましてありがとうございました。

その結果につきまして試験結果通知書を同封申し上げます。

総合判定は防災性能試験基準内の結果でした。しかしながら、下記に示します評価項目については、合否判定基準値に近いデータとなっております。具体的実績データは通知書にてご確認ください。

安定した品質レベル領域として判定基準値の90%程度以内を一応の目安として考えておりますことより、量産品に於ける品質レベル管理に十分ご注意くださいと申し添えます。

< 記 >

* 防災性能試験結果通知書番号 : AT-20-187

* 対象となった要注意評価項目 : 接炎回数 (洗濯なし、ドライクリーニング)

参考一覧表

評価項目	基準値	要注意レベル	評価項目	基準値	要注意レベル
残炎時間 (単位:秒)	3 以下	2 以上	炭化長 (単位:cm)	10 以下	9 以上
	5 以下	4 以上		20 以下	18 以上
	10 以下	9 以上	炭化長 (単位:cm)	最大 10.0 以下	9.0 以上
	20 以下	18 以上		最大 7.0 以下 平均 5.0 以下	最大 6.3 以上 平均 4.5 以上
	120 以下	108 以上		最大 10.0 以下 平均 8.0 以下	最大 9.0 以上 平均 7.2 以上
残じん時間 (単位:秒)	5 以下	4 以上	炭化長 (単位:cm)	最大 12.0 以下 平均 10.0 以下	最大 10.8 以上 平均 9.0 以上
	20 以下	18 以上		最大 25.4 以下 平均 17.8 以下	最大 22.8 以上 平均 16.0 以上
	30 以下	27 以上		接炎回数 (単位:回)	n=3 平均 3 以上
120 以下	108 以上	n=5 各 3 以上	合計数 16 以下		
炭化面積 (単位:c m ²)	30 以下	27 以上	接炎回数 (単位:回)	n=3 平均 3 以上 n=5 各 3 以上	合計数 10 以下 合計数 16 以下
	40 以下	36 以上			
	50 以下	45 以上			
	70 以下	63 以上			

以上

防災性能試験結果通知書

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

日防試第 AT-20-187 号

平成20年6月23日

日本フイสบ株式会社 殿

財団法人日本防災協会
理事長 澤井 安



平成20年6月12日付で受けました試験試料の試験結果及び試験番号は
下記の通りでありますので、試験結果表を添えてご通知します。

記

総合判定	洗濯等種類別の判定	洗濯なし	水洗い洗濯	ドライクリーニング	温水浸漬
適合		適合	適合	適合	---

試験番号	AT080130
------	----------

物品の種類	カーテン	商品名 又は 銘柄	FR-ONE WEB
素材・混用率	難燃ポリエステル 100%		
組織	からみ織	質量	88g/m ²
番手	ㄉ 30/2 ㄱ 30/2	密度	ㄉ 14/cm ㄱ 8/cm
備考			

試験結果表

〔カーテン、布製ブラインド、暗幕、
どん帳、舞台用幕、工事用シート〕

AT-20-187

洗濯等の種類		洗濯なし							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間 3秒以下	残じん時間 5秒以下	炭化面積 30 cm ² 以下	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長 20 cm以下	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数		
							3回以上		
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	3	
	2	0	0	5	2	---	2	3	
	3	0	0	6	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	5			4	3	
	2	0	0	5			5	3	
洗濯等の種類		水洗い洗濯							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間 3秒以下	残じん時間 5秒以下	炭化面積 30 cm ² 以下	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長 20 cm以下	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数		
							3回以上		
1分 加熱	1	0	0	6	1	---	1	4	
	2	0	0	6	2	---	2	4	
	3	0	0	5	3	---	3	4	
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	4			4	4	
	2	0	0	4			5	3	
洗濯等の種類		ドライクリーニング							
測定項目 適合基準 試験No.	残炎時間 3秒以下	残じん時間 5秒以下	炭化面積 30 cm ² 以下	測定項目 適合基準 試験No.	炭化長 20 cm以下	測定項目 適合基準 試験No.	接炎回数		
							3回以上		
1分 加熱	1	0	0	5	1	---	1	3	
	2	0	0	6	2	---	2	3	
	3	0	0	5	3	---	3	3	
着炎後 3秒 加熱	1	0	0	5			4	3	
	2	0	0	5			5	4	